



0099

EDERRA, MORTEROS Y REVOCOS S.L.

POLIG. INDUSTRIAL IRAETA S/N
BARRIO IRAETA – 20740 ZESTOA
CIF: B20489571

13

Nº 083

EN 998:1 2010

EDMORTHERM SP-25.1 (618)

Mortero para revoco y enlucido para uso corriente GP, que se emplea como adhesivo y revestimiento de placas aislantes de EPS Estándar y de EPS con grafito de baja conductividad, para sistemas de aislamiento térmico por el exterior, SATE, tanto en obra nueva como rehabilitación.

Resistencia a compresión: CS IV

Resistencia de unión: >0.5 N/mm² (sobre hormigón)
>0.1 N/mm² (sobre PS) rotura tipo A/B

Reacción frente al fuego: A1

Absorción de agua: W2

Coefficiente de difusión de vapor de agua (μ): 5/20

Conductividad térmica: 0,45 W/mk (Valor tabulado)

Durabilidad (resistencia a ciclos de hielo-deshielo): Evaluación basada en disposiciones validas en el lugar previsto de utilización de mortero